



PROBAU Acrylfugemasse

Indendørs Acrylfugemasse

Anvendelsesområder PROBAU Acrylfugemasse anvendes til tætning og fugning af revner og sprækker med små bevægelser, samt til alle indendørs fuger.

Følgende anvendelser er typiske for PROBAU Acrylfugemasse:

- Indvendig fugning omkring vinduer og døre
- Udfyldning af pladesamlinger
- Skillevægstilslutning – gulv/væg/loft

Produktbeskrivelse PROBAU Acrylfugemasse er en 1-komponent acrylfugemasse, som hærdner op til en plastisk acryltætningsfugemasse.

PROBAU Acrylfugemasse findes i patroner og pose i farverne hvid og grå

PROBAU Acrylfugemasse har perfekt vedhæftning til alle bygningsmaterialer, som f.eks. beton, murværk, gipsplader, tegl, træ, m.v.

Egenskaber

- Perfekt vedhæftning til alle bygningsmaterialer
- Kan hurtigt overmales

Produktdata

Tekniske data	Type:	1-komponent polyacryl masse
	Overmalbar efter:	Ca. 3-4 timer (test bør udføres)
	Hærdehastighed:	1-2 mm pr. døgn
	Hårdhed:	Shore A: ca. 18
	Densitet:	Ca. 1,6 kg/l
	Temperaturbestandighed:	-25°C til +80°C
	Bevægelsesevne:	Ca. 10%

Brugsvejledning

Temperatur og fugtforhold:

- Påføringstemperatur +5°C til +40°C
- Fugtighed: Sørg for at der ikke er fugt eller risiko for kondensvand på fugefladerne

Udstyr:

- Forberedelse af overfladerne: Brug passende udstyr, afhængig af overfladen og dennes beskaffenhed. Slib evt. overfladerne og børst grundigt efter med pensel.
- Til udfugning anvendes en traditionel fugepistol, som f.eks. pistol H14
- Fugepinde, der er fugtet med en mild sæbeopløsning i ca. 24 timer inden brug

Forberedelse af overfladerne

Fugefladerne skal altid være rene, tørre og fri for olie, fedt og løse partikler.

Evt. farve eller lakrester skal fjernes.

Porøse materialer (beton, murværk, mørtel, o. lign.):

Børst overfladen grundigt og fjern støvet. Afrens evt. med vand og lad tørre inden fugning. Ved meget porøse overflader kan det være nødvendigt at anvende en vedhæfningsforbedrende primer:

Primning foretages dagen før fugning, med en opløsning af acrylfugemasse og vand i forholdet 1 : 1.

Forbrug af fugemasse

Løbende meter pr. patron

Fuge- dybde mm	Fugebredde (mm)										
	5	6	7	8	10	12	15	20	25	30	40
5	12,4	10,3	8,8	7,8	6,2	5,2	4,2	3,1	2,5	2,0	1,6
6	10,3	8,6	7,4	6,5	5,1	4,3	3,5	2,6	2,0	1,7	1,3
7	7,8	6,5	5,5	4,8	3,9	3,2	2,6	1,9	1,5	1,3	1,1
8	6,2	5,1	4,4	3,9	3,1	2,6	2,0	1,6	1,2	1,0	0,8
10	5,2	4,3	3,7	3,2	2,6	2,1	1,7	1,3	1,0	0,9	0,7
12	4,1	3,4	3,0	2,5	2,0	1,7	1,4	1,0	0,8	0,7	0,5
15	3,1	2,6	2,2	1,9	1,6	1,3	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4
20	2,6	2,2	1,8	1,6	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3

Udførelse

Alle fuger skal udføres med et rundt profil / bagstop, der er et ikke sugende materiale, hvorpå PROBAU Acrylfugemasse ikke hæfter.

Der skal anvendes et bagstopningsprofil, der er ca. 20% større end fugen for at sikre et godt fast fugemodhold.

Hvis der ikke er plads til bagstop i bunden af fugen anvendes fugetape som hæftebryder.

Herefter indføres fugemassen langsomt med fugepistolen, idet fugespidseren skal være afskåret i en vinkel på ca. 60°.

Indføring i fugen skal ske med en jævn bevægelse for at lette den senere finish.

Finish foretages ved at den indførte fugemasse trykkes med fugepinden og efterfølgende glittes der med jævne bevægelser.

Bemærk, at der skal glittes inden fugen har dannet skind.

Rengøring	Rengøring af værktøj foretages med vand. Bemærk! Kun uindhærdet Acrylfugemasse kan fjernes. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk.
Sikkerhed	Kodenummer: 00-1 (1993) Dette produkt er ikke omfattet af reglerne for farlige stoffer, men leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på frivillig basis og kan rekvireres. Holdbarhed: 24 måneder i lukket embl, beskyttet mod sollys og frost